

STUCCO CASSERO

MET DE UITSTRALING VAN GESTORT BETON



DE VOORDELEN VAN STUCCO CASSERO:

- Is eenvoudig aan te brengen door vakman en doe-het-zelver.
- Breng Stucco Cassero aan, breng de folie aan, laat het drogen en haal de folie eraf.
Resultaat: een muurafwerking met ruwe naden en een glad oppervlak met onregelmatige gaten. Precies zoals gestort beton.
- Bij intensief gebruik kan de wand extra beschermd worden met een laagje boenwas.
- Leverbaar in naturel en drie kleuren.


Stucco Cassero is een product van

CEMCOLORI


stuccocassero.com

STUCCO CASSERO

VERKRIJGBAAR IN NATUREL EN 3 STANDAARDKLEUREN




NATUREL



SC GRIGIO SCURO



SC TELE GRIGIO



SC NERO INTENSO



Stucco Cassero wordt geleverd in een emmer met inhoud van 16 kg voor 7-8 m². Daarnaast het gewenste pigment en de folies. De folies zijn 100 x 130 cm. Voor dit oppervlak is ca 3 kg Stucco Cassero nodig.

HET VERWERKEN VAN STUCCO CASSERO

- Is eenvoudig aan te brengen door vakman en doe-het-zelver. Ervaren gebruikers kunnen het product gelijkmatig aanbrengen met een spaan. Voor minder ervaren gebruikers adviseren wij het product aan te brengen met een lijmkam van 4 x 4 mm. Na het aanbrengen met de lijmkam moet het product met de spaan glad worden afgewerkt.
- Meng Stucco Cassero met water en pigment volgens de staffellijst die op de emmer staat.
- Breng de maatverdeling aan op de muur. Houd daarbij rekening met het maximale formaat van de folie: 100 x 130 cm.



Stucco Cassero aanbrengen met lijmkam en spaan. Breng het aan op de grootte van de folie.

Folie op maat snijden en met water nat sproeien.

Folie aanbrengen en aanstrijken met hand. Strak maken met spaan. Werk vanuit het midden naar de zijkanen.

Druk de lucht met de spaan naar de zijkant. Hoe meer de folie wordt aangedrukt, hoe gladder het oppervlak.

12 uur laten drogen en folie verwijderen.



De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Ook kan in de praktijk de kleurendruk verschillen door lichtval en ondergrond.